

**KÓD PRODUKTU**

: PF 5/colore

NÁZEV: UNIVERZÁLNÍ MOŘIDLA ŘEDITELNÁ JAK VODOU
TAK I ACETONEM**VYUŽITÍ**: Do interiérů – moření masivního dřeva, montovaného nábytku,
soustružených částí, lišt, různých doplňků atd.**OBECNÁ CHARAKTERISTIKA :**

Jsou to koncentráty ředitelné rozpouštědly nebo vodou. Skládají se z rozpouštěcích barviv a jemně mikronizovaných pigmentů, které nám dovolují dosáhnout vysoké transparence, stejnorodosti zabarvení a zvýraznění dřevní struktury. Překrývají se základy nitro nebo polyuretanovými. Pro překrytí základy polyesterovými je často nezbytně nutné použití polyuretanových izolátorů, zvláště u tmavých nebo velmi koncentrovaných odstínů.

Používá se osm standartních koncentrovaných odstínů a dalších osm základních koncentrátů mezi sebou perfektně míchatelných na dosažení jakéhokoliv odstínu.

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C : 970 g/l (+/-20)
 Viskozita (DIN 53211 mm. 4) : 10 sec. (+/-1)
 Ředidlo : voda nebo acetonové
 Kategorie produktu : A/f
 Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu 437,54 – 906,95
 Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu 0,39 – 0,95
 Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi 11,67 – 870,58
 Rozmezí je dáno použitím odstínu, poměrem ředění a použitím vody nebo rozpouštědla

APLIKACE

: stříkací pistolí

Aplikace stříkací pistolí: do PF 5/colore přimíchat 5-10% nosiče. Takto připravenou
směs naředit dle požadovaného odstínu.**Vydatnost**: 1dcl na m² v závislosti na druhu a způsobu aplikace**SUŠENÍ :**

Při 20°C : 30-60min. - ředitelné acetonem
 : 8hod. - ředitelné vodou
 Překrytí základem nebo izolátorem : po 1-2hod. - ředitelné acetonem
 : po 8hod. - ředitelné vodou

STANDARTNÍ ODSTÍNY :

PF 5T01 medový
 PF 5T02 třešeň
 PF 5T03 světlý ořech
 PF 5T04 mahagon
 PF 5T05 zelený ořech
 PF 5T06 červený mahagon
 PF 5T07 tmavý ořech
 PF 5T08 palisandr

ZÁKLADNÍ ODSŤÍNY :

PF 5B	bílá (voda)
PF 50	bílá (rozpouštědlo)
PF 51	žlutá
PF 54	oranžová
PF 55	červená
PF 57	červenofialová
PF 58	modrá
PF 5V	zelená
PF 59	černá

NOSIČE : *nadnášejí barvivo a pomáhají vytvořit stejnorodý nátěr bez skvrn*

PD 3/93	<i>pro odstíny ředitelné acetonem</i>
PD 4/90	<i>pro odstíny ředitelné vodou</i>

ŘEDIDLA :

H₂O

TZ 03 – acetonové, velmi rychlé ředidlo

TZ 07 – pomalé ředidlo, dobré namočení podkladu

TZ 08 – velmi pomalé, výborné namočení podkladu (vhodné na velké plochy) aplikace stíráním

ZÁRUČNÍ DOBA :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.