

<b>KÓD PRODUKTU</b>	: <b>TM 0/SERIE</b>
<b>POPIS</b>	: <b>UNIVERZÁLNÍ POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ LAK POUŽITELNÝ JAKO ZÁKLADNÍ I VRCHNÍ NÁTĚR</b>
<b>VYUŽITÍ</b>	: <b>POUŽITÍ V INTERIÉRECH - NÁBYTEK, DVEŘE, LIŠTY apod.</b>

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 996 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 47% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 26% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 58sec (+/-3)
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	532,66 – 543,41
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,45
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	591,58 – 613,75
Rozmezí je dáno použitím výrobku dle stupně lesku.	

**PŘÍPRAVA :**

TM 0/serie	: 100 hmot.částí
TX 50 nebo TX56	: 50 "
TZ 33	: 0-10 "

**CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :**

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 20sec. (+/-2)
Obsah sušiny po natužení	: 40% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: 2-3hod. při 20°C

**APLIKACE :**

Stříkáací pistolí a polevem	: 120-140 g/m <sup>2</sup> v každé vrstvě
Sušení při 20°C	: 45-60min. v sušícím tunelu
	: po 24 hod. – expedice výrobků
	: 2-4 hod mezi vrstvami bez broušení ( po 4 hod. brousit )

<b>Stupně lesku</b>	: <b>TM 00 80° (+/-3)</b>
	TM 01 65°
	TM 02 50°
	TM 03 35°
	TM 04 25°
	TM 05 15°

**PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACÍ :**

<b>Postup 1/</b>	
Tónovací odstín ( mořidlo )	: PF 5 na bázi rozpouštědla
Základ	: PUR základ TA 03 nebo TA 48
Vrchní lak	: TM 0/série
<b>Postup 2/</b>	
Tónovací odstín ( mořidlo )	: PF 5 na bázi rozpouštědla > jemné přebroušení scotch bitem
Vrchní lak	: TM 0/série
<b>Postup 3/</b>	
Tónovací odstín ( mořidlo )	: PF 5 na bázi rozpouštědla
Základ	: TM 0/série
Vrchní lak	: TM 0/série

Postup 4/

Tónovací odstín ( mořidlo )

: PF 5 na bázi rozpouštědla

Základ

: UV- válcováním

Vrchní lak

: TM 0/série

**POZNÁMKY :**

Při aplikaci polevem, je třeba na dosažení stejnorodé matnosti dodržovat vysokou viskozitu (20-30sec. CF4) a maximální plošnou hmotnost 140 g/m<sup>2</sup>. Jestli-že pracujete s tak vysokou viskozitou, je třeba spotřebovat a obnovovat produkt každou hodinu, pro vyvarování se přebytečnému zhuštění produktu.

V případě nutnosti udržujte viskozitu použitím TZ 33.

Je možné používat následující typy tužidel :

- 50% TX 50 : oproti TX 48 urychlí sušení, zvýší lesk asi o 5°  
Při postupu č.3 – zlepší plnicí vlastnosti
- 50% TX 56 : oproti TX 48 a TX 50 zrychluje sušení  
zhoršuje plasticitu a snižuje lesk asi o 5°  
Používat jen při postupech s 1-2 vrstvami produktu

Rozdíly mezi TM 0 a TM 1

- : TM 0 je lépe brousitelný, rychleji schne
- : TM 1 má lepší transparentnost a je vertikálnější než TM 0

**ZÁRUČNÍ DOBA :** 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST :** Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.